

## Klej DUDITERM 550/15 25 kg

INDEX: 550/15

Duditerm 550 jest przeznaczony do okleinowania wąskich krawędzi płyt z tworzyw drzewnych na automatycznych okleiniarkach obrzeżami PVC, ABS, papierowymi, poliestrowymi i naturalnymi. Charakteryzuje się dużą szybkością topnienia. Duditerm 550 polecany jest również do nakładania wstępnego na obrzeża.

Opakowanie 25 kg  
Okres składowania 12 m-cy w suchym pomieszczeniu.



WARUNKI UŻYTKOWANIA:	
wilgotność materiałów	8 - 10 %
wilgotność względna otoczenia	55 - 65%
temperatura otoczenia i materiałów	>15°C
temperatura w topielniku	170 - 190°C
temperatura aplikacji	190 - 210°C
posuw	12 - 50m/min
docisk	3 - 5kg/cm <sup>2</sup>
naniesienie	200 - 300g/m <sup>2</sup>

## Klej DUDITERM 715/15 25 kg

INDEX: 715/15

Duditerm 715 jest przeznaczony do oklejania krawędzi płyt z tworzyw drzewnych na okleiniarkach z wolnym posuwem obrzeżami PVC, ABS, papierowymi, poliestrowymi, melaminami i obrzeżami naturalnymi.

Charakteryzuje się długim czasem otwartym.

Opakowanie 25 kg  
Okres składowania 12 m-cy w suchym pomieszczeniu.



WARUNKI UŻYTKOWANIA:	
wilgotność materiałów	8 - 10 %
wilgotność względna otoczenia	55 - 65%
temperatura otoczenia i materiałów	>15°C
temperatura w topielniku	140 - 160°C
temperatura aplikacji	140 - 160°C
posuw	3 - 12m/min
docisk	3 - 5kg/cm <sup>2</sup>
naniesienie	180 - 250g/m <sup>2</sup>

## Klej Duditerm 666 w patronach 0,35 kg

INDEX: 666

Duditerm 666 jest przeznaczony do okleinowania wąskich krawędzi płyt z tworzyw drzewnych na automatycznych okleiniarkach przeznaczonych do okleinowania klejem topliwym w patronach obrzeżami PVC, ABS, papierowymi i obrzeżami naturalnym.

Opakowanie kartonowe 15 kg zawiera 45 szt patronów.  
kolor brąz, naturalny  
Okres składowania 12 m-cy w suchym pomieszczeniu



WARUNKI UŻYTKOWANIA:	
wilgotność materiałów	8 - 10 %
wilgotność względna otoczenia	55 - 65%
temperatura otoczenia i materiałów	>15°C
temperatura w topielniku	180 - 200°C
temperatura aplikacji	190 - 210°C
posuw	10 - 30m/min
docisk	3 - 5kg/cm <sup>2</sup>
naniesienie	90 - 150g/m <sup>2</sup>

## Klej TYTAN VICOL

dostępne wersje INDEX

15 g	KI15
40 ml	KLN-VC-004
0,20 kg	KLT-VC-020
1 kg	V-11
5,5 kg	KLT-VC

Uniwersalny klej stolarski przeznaczony do klejenia na zimno drewna i laminatów. Bardzo szybko osiąga wytrzymałość końcową.



## Klej montażowy

dostępne wersje INDEX

ekologiczny	KLT-SP-EK-031
neoprenowy	KLT-SP-NR-031



Beko - środki techniczne



dostępne wersje	INDEX
akryl biały	230300PL
akryl biały FLEX	230300020
SILIKON PRO4	PRO4
klej MAXBOND	270728
TECLINE silikon	2984400
Uszczelniacz uniwersalny	23330001
ALLCON 310	260100310
FIBCON 15	260100501
klej KONTAKT	260200650
ALLBOND FLUID	26120
ALLCLEAN	2661200100

Klej stolarski protopren Contact



INDEX: CONTACT-PROTOPREN 85

opakowanie 0,80 kg

Klej do luster silikonowy LAKMA



INDEX: SLLB  
kolor chrom  
materiał ZnAl

Folia STRETCH



dostępne wersje	INDEX
10 cm	F10
50 cm	FR
50 cm czarny	FSC23/50

grubość 0,20 µm  
długość rolki 274 mb